

KARTA TECHNICZNA DESKA TARASOWA WPC Wild-Wood Classic

- PRZEZNACZONA DO UŻYTKU:
 - domowego 25 lat gwarancji
- SKŁAD:
 - 60% bambus pochodzący z recyklingu,
 - 30% HDPE pochodzący z recyklingu klasy A,
 - 10% środki uszlachetniające (pigmenty, stabilizatory, itp.).
- WYMIARY w mm (długość, szerokość, wysokość):
 - 2200x150x25
 - 2400x150x25
 - 4000x150x25
- MONTAŻ:

Sprawdź w instrukcji montażu.



WYMAGANIA DOTYCZĄCE KLASYFIKACJI MATERIAŁU:

CHARAKTERYSTYKA	METODA BADANIA	WYNIK BADANIA
Zawartość wilgoci po 24h	EN 322	1,80 %
Współczynnik rozciągania	EN ISO 5079	0,29 %
Wytrzymałość na wyginanie	EN 310	35 MPa
Wytrzymałość na uderzenia	EN ISO 180	8,6 kJ/ m ²
Wytrzymałość na wgniecenia	DIN 52912	54 MPa
Twardość	EN 53505	80 N
Gęstość	EN 14041	1379,3 kg/ m ³
Odporność na promieniowanie UV	EN 1297	950 h

OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU GOTOWEGO (GB / T24508-2009)

CHARAKTERYSTYKA	STANDARD	WYNIK
Gęstość (g/ cm ³)	≥ 1,32	1,355
Nasiąkliwość wodą po 72h (%)	≤ 2,0	1,03
Różnica wymiarów po 72h absorpcji wody (%)	Rozszerzenie wzdłuż ≤0,3	0,03
	Rozszerzenie wszerz ≤0,4	0,03
	Rozszerzenie na grubość ≤0,5	0,2
Absorpcja wody o wysokiej temperaturze (%)	Długość ≤0,5	0,17
	Szerokość ≤1,0	0,35
	Grubość ≤3,0	1,02
Obciążalność zginania (N)	≥ 2500	4313
Wgniecenie po uderzeniu kulą w normalnej temperaturze (mm)	≤ 12	9
Uderzenie kulą stalową w warunkach niskiej temperatury. Uszkodzona ilość (szt.)	≤ 1	0
Antypoślizgowość	≥ 35	43
Odporność na zadrapania (N)	≥ 4,0	10
Wytrzymałość na uderzenia (KJ/m ²)	≥ 4,0	5,89
Odporność na zginanie (MPa)	≥ 22,5	24,5

Domino Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(dawniej Domino Sp.j. Eugeniusz Świszcz, Zofia Świszcz)
ul. Rzeźnicza 4 | 58-200 Dzierżoniów
tel.: +48 74 832 48 00 | fax: +48 74 831 80 75

Bank Spółdzielczy Dzierżoniów | nr rachunku: 60 9527 0007 0026 1368 2000 0001
Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna IX Wydział Gospodarczy
KRS: 0000653335 | NIP: 882-10-05-310 | REGON: 890277850